

Sikaflex® 290 DC

Tesniaca hmota na prútové palubné škáry

Materiálové hodnoty

Merná hmotnosť	1,2 kg/l
Tvarová stabilita	miernie plastický, spracovateľný horizontálne do sklonu 5°
Mechanizmus vytvrdzovania	vytvrdzuje teplom alebo vlhkosťou
Čas tvorby kože	cca. 60 minút
Rýchlosť vytvrdzovania	3 mm / 24 hodín
Tvrdosť Shore A	35 - 40 (25 °C)
Lomová deformácia	> 250 %
Pevnosť v ťahu	1,3 N/mm ²
Odpor voči ďalšiemu trhaniu	> 10 N/mm
Zmena objemu	cca. 7 %
Teplota spracovania	+ 5 °C až + 25 °C
Teplná odolnosť	- 40 °C až + 90 °C

* teplota 23 °C, 50 % relatívna vlhkosť vzduchu

Popis:

Sikaflex-290 DC je UV žiareniu odolná jednozložková polyuretánová tesniaca hmota vyvinutá špeciálne na vyškárovanie prútových palubných škár, ktorá vzdušnou vlhkosťou vytvrdzuje do elastomeru.

Oblasť použitia:

Sikaflex-290 DC slúži výlučne na vyškárovanie prútových palubných škár pri stavbe lodí a jacht (sekundárne tesnenie).

Prednosti výrobku:

- jednozložkový
- nízka hodnota zápachu
- odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- brúsiteľný
- nekorozívny
- jednoduché spracovanie
- odolný proti sladkej a slanej vode



Spracovanie:

O používaní a spracovávaní Sikaflex-u-290 DC Vám poskytnúť informácie naše oddelenie Industry

Chemická odolnosť:

Sikaflex-290 DC je dlhodobý odolný proti sladkej a slanej (morskej) vode, vodnatým čistiacim prostriedkom. Nie je odolný proti riedidlám a silným kyselinám a lúhom. Krátkodobu nemajú na trvanlivosť Sikaflex-u-290 DC vplyv pohonné hmoty a mazivá.

Skladovateľnosť:

V chlade a suchu, pri teplote medzi 10 °C a 25 °C sú neotvorené balenia skladovateľné 9 mesiacov. Otvorené balenia musia byť v krátkom čase spracované.

Čistenie:

Na čistenie nevytvrdeného materiálu odporúčame použiť Sikaflex-Entferner 208. Vytvrdený materiál môže byť odstránený len mechanicky. **Sikaflex-Entferner 208 nepoužívať na čistenie lepených a tesnených plôch.**

Balenia:

310 ml kartuša

Ďalšie informácie:

K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Bezpečnostný list
- Tabuľka spotreby čističa aktivátora a primerov

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o. Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 055/678 9147

