

SikaGard® -6060

Striekateľná bitúmenová ochrana spodných častí karosérií

Technické údaje

Chemický základ	Bitúmenový roztok
Farba	čierna
Mechanizmus vytvrdzovania	schnutím vzduchom
Hustota (kvapalina)	cca 1,1 kg/l
Obsah pevných látok (DIN 53216)	cca 65%
Aplikačná teplota	+15°C až +25°C
Hrúbka filmu	mokrý suchý
	cca 600 µm cca 400 µm
Čas zaschnutia povrchu ¹⁾	cca 75 min.
Čas celkového vytvrdenia ¹⁾	cca 3,5 hod.
Prevádzková teplota	-25°C až +80°C
Skladovateľnosť (v rozmedzí +5°C až +25°C)	24 mesiacov

1) +23°C/ 50 % rel. v. v.

Popis:

SikaGard®-6060 je trvanlivý tixotropný ochranný striekateľný náter na báze bitúmenov s vysokým antikoróznym ochranným účinkom a s veľmi dobrými protihlukovými tlmiacimi vlastnosťami pre ošetrovanie hlavne spodných častí karosérií automobilov.

Po vyschnutí zostáva tuhý náter, ktorý chráni kov pred koróziou. SikaGard®-6060 je vyrábaný v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.

Prednosti produktu:

- výborné protihlukové tlmiace vlastnosti
- dobrá priľnavosť na širokej škále podkladov
- výborné aplikačné vlastnosti (nesteká)
- odolný proti posypovým soliam
- rýchlo schne
- vysoký obsah pevných látok

Oblasť použitia:

SikaGard®-6060 je striekateľný antikorózný náter na opravu a ochranu miest, ktoré nie sú vidieť, ako napr. klenba kolies a spodné časti karosérie, a ktoré nemusia byť prelakované. Produkt môže byť striekaný bez tvorby hmly a bez odkvapkávania. SikaGard®-6060 vykazuje veľmi dobré adhézne vlastnosti na rôzne farby, kovové podklady a PVC bez ošetrovania podkladovým náterom. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím je potrebné vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby bola zabezpečená adhézia a kompatibilita materiálov.



Chemická odolnosť:

SikaGard®-6060 vo vytvrdenom stave je odolný proti vode, morskej vode, vodným solným roztokom, olejom a slabým kyselinám a zásadám.

Tieto údaje sú vzhľadom k širokému spektru materiálov a podmienok iba orientačné. Radu ohľadne špecifickej aplikácie si vyžiadajte na oddelení Sika Industry.

Spracovanie:

Príprava podkladu.

Ošetrované podklady musia byť čisté, suché a bez hrdze, mastnôt, oleja a prachu. Čistý kov musí byť ošetrovaný, aby zlepšil odolnosť proti korózii (napr. surová oceľ, atď.)

Aplikácia.

SikaGard®-6060 sa môže aplikovať nastriekaním pomocou airless nízkotlakovej pištole s tlakom cca 3-6 bar.

Použite Sika® SCP alebo Sika® UBC pištoľ na aplikáciu produktu. Pred aplikáciou treba plechovku cca 40x pretrepať. Susedné plochy pred striekaním zakryte. Aplikujte pri izbovej teplote a striekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na povrch pohybom v tvare X, aby sa vytvoril súvislý náter. SikaGard®-6060 sa môže aplikovať bez odkvapkávania a stekania. Pri potrebe hrubej vrstvy je nutné aplikovať prípravok vo viacerých vrstvách a ponechať predchádzajúcu vrstvu dostatočne zaschnúť. Spôsobom nastriekania sa dajú dosiahnuť rôzne vzhľadové štruktúry povrchu.

Nestriekajte na časti brzd, motora alebo do odsávacieho systému.

Odstraňovanie zvyškov:

Čerstvý nevytvrdnutý SikaGard®-6060 sa z náradia a zariadení môže odstrániť prípravkom Sika® Remover 208. Vytvrdnutý materiál môže byť odstránený už len mechanicky.

Ruky a pokožku očistite pomocou utierky Sika® Handclean alebo mycou pastou a opláchnutím vodou.

Nepoužívajte rozpúšťadlá!

Prelakovanie:

SikaGard®-6060 nie je prelakovateľný.

Ďalšie informácie:

K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov

Balenia:

plechovka	1 l
bandaska	10 l
sud	60 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a

ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel. 02/4920 0403
Fax 02/4920 0443 – obj.
www.sika.sk

Technická kanc.Bratislava
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Divízia Industry
Tel. 02/4920 0406
Fax 02/4920 0444

