

SikaGard® -6250

Striekateľný tixotropný vosk na ochranu dutín

Technické údaje

Chemický základ	Voskový roztok bez arómy
Farba	biela, priesvitná
Mechanizmus vytvrdzovania	schnutím
Hustota (kvapalina) (DIN 51757)	cca 0,85 kg/l
Obsah pevných látok (DIN 53216)	cca 42%
Aplikačná teplota	+15°C až +25°C
Hrúbka filmu	mokrý cca 100 µm suchý cca 50 µm
Čas zaschnutia povrchu ¹⁾	cca 5 hod.
Prevádzková teplota	-25°C až +180°C
Skladovateľnosť (v rozmedzí +5°C až +25°C)	24 mesiacov

1) pri teplote +23°C, 50 % rel. v.v.

Industry

Popis:

SikaGard®-6250 je biely, trvanlivý vosk bez zápachu s výbornými antikoroznými vlastnosťami. Je vhodný na efektívnu ochranu dutín proti korózii a ťažko dostupných miest vo vozidle. Má výborné aplikačné a finálne vlastnosti. SikaGard®-6250 má samo-obnovovaciu schopnosť a je odolný proti extrémnemu teplu. Po vyschnutí sa vytvorí biely, jemne lepidlový voskový náter, ktorých chráni dutiny pred koróziou.

SikaGard®-6250 je vyrábaný v súlade so systémom manažérstva podľa noriem ISO 9001/ 14001.

Prednosti produktu:

- výborná odolnosť proti posypovým soliam
- výborná schopnosť tvoriť film
- výborne vytesňuje vodu
- veľmi dobré správanie aj pri nízkych teplotách
- odolný aj proti extrémne vysokému teplu
- bez arómy
- bez tvorby hmly a počas aplikácie neodkvapkáva
- trvale elastický
- samo-obnovovacia schopnosť

Oblasť použitia:

SikaGard®-6250 je antikoročný náter aplikovaný sprejom na opravu a ochranu poškodených miest na vozidle ako sú dutiny na dverách, bočné panely, kapota motora, kufor, zadné krídlo, parapet, priečny nosník a pilier. Vďaka svojej odolnosti proti vysokým teplotám (do +180°C) sa SikaGard®-6250 môže použiť na ochranu motora.

Produkt môže byť striekaný bez tvorby hmly a bez odkvapkávania. SikaGard®-6250 vykazuje veľmi dobré adhézne vlastnosti na rôzne farby, kovové podklady a PVC bez ošetrovania podkladovým náterom. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov.

Pred použitím je potrebné vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby bola zabezpečená adhézia a kompatibilita materiálov.



Chemická odolnosť:

SikaGard®-6250 vo vytvrdenom stave je odolný proti vode, morskej vode, vodným soľným roztokom, olejom a slabým kyselinám a zásadám.

Tieto údaje sú vzhľadom k širokému spektru materiálov a podmienok iba orientačné. Radu ohľadne špecifickej aplikácie si vyžiadajte na oddelení Sika Industry.

Spracovanie:

Príprava podkladu.

Ošetrované podklady musia byť čisté, suché a bez hrdze, mastnôt, oleja a prachu. Čistý kov musí byť ošetrovaný, aby zlepšil odolnosť proti korózii (napr. surová oceľ, atď.)

Aplikácia.

SikaGard®-6250 sa môže aplikovať nastriekaním pomocou nízkotlakovej pištole s tlakom cca 3-6 bar.

Použite Sika® CW alebo Sika® UBC+ pištoľ na aplikáciu produktu. Pred aplikáciou treba plechovku cca 40x pretrepať. Susedné plochy pred striekaním zakryte. Aplikujte pri izbovej teplote a striekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na povrch alebo do dutiny pomocou pružnej hadice. Použite existujúce alebo navŕtajte body na vstup do karosérie. Striekajte súvislý náter. Nestriekajte na časti bŕzd alebo do odsávacieho systému.

Odstraňovanie zvyškov:

Čerstvý nevytvrdnutý SikaGard®-6250 sa z náradia a zariadení môže odstrániť prípravkom Sika® Remover 208. Vytvrdnutý materiál môže byť odstránený už len mechanicky.

Ruky a pokožku očistite pomocou utierky Sika® Handclean alebo mycou pastou a opláchnutím vodou.

Nepoužívajte rozpúšťadlá!

Prelakovanie:

SikaGard®-6250 nie je prelakovateľný.

Ďalšie informácie:

K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov

Balenia:

plechovka	1 l
-----------	-----

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a

ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyhovený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel. 02/4920 0403
Fax 02/4920 0443 – obj.
www.sika.sk

Technická kanc. Bratislava
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Divízia Industry
Tel. 02/4920 0406
Fax 02/4920 0444

