

Sika® Primer-290 DC

Primer na lepenie a tmelenie drevených palubných obkladov

Technické údaje

Chemický základ	roztok polyuretánu
Farba	Transparentná so žltým odtieňom
Hustota (CQP ¹⁾ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 0,98 kg/l
Viskozita ²⁾ (CQP 029-3/ ISO 3219)	cca 20 mPa.s
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	-4°C
Obsah sušiny	34%
Aplikačná teplota	+5°C až +40°C
Spôsob aplikácie	Štetec, plst', sprej
Výdatnosť	cca 100 - 200 ml/ m ²
Čas odparenia ³⁾	pri teplote do 15°C 60 min pri teplote nad 15°C 30 min max 24 hodín
Podmienky skladovania	Skladovať v dobre uzavretej nádobe, v suchu a chlade
Životnosť	12 mesiacov

1) CQP = Corporate Quality Procedures

2) pri teplote +23°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu

3) v špecifických teplotných podmienkach môže byť čas odparenia iný

Popis:

Sika® Primer-290 DC je transparentná až jemne nažltlá kvapalina s nízkou viskozitou, ktorá vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Prípravok sa používa na prípravu lepených plôch drevených palúb a obkladov pred tmelením so Sikaflex® 290 DC alebo lepením so Sikaflex® 298.

Sika® Primer-290 DC je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasti použitia:

Sika® Primer-290 DC sa používa na nasledovné podklady:

- teak
- mahagón
- oregonskú borovicu
- korok
- polyesterový laminát

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

Spôsob aplikácie:

Ošetrovaná plocha dosiek musí byť čistá, suchá, bez silikónu, prachu, olejov a mastnôt.

Primer treba nanášať opatrne najlepšie pomocou jemného čistého suchého štetca.

Primerovanú plochu je nutné nechať odvetrať minimálne 30 minút pred ďalším tmelením alebo lepením produktmi Sikaflex®. Sika® Primer-290 DC sa môže aplikovať iba v jednej vrstve. Treba preto dbať na to, aby táto aplikácia vytvorila dostatočne sýtu kryciu vrstvu.

Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.



Dôležité:

Sika® Primer-290 DC by sa mal spotrebovať do jedného mesiaca od otvorenia plechovky. Sika® Primer-290 DC, ktorý má významne zmenenú viskozitu alebo nesúrodú konzistenciu je treba zlikvidovať.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka na prípravu podkladu

Balenia:

plechovka	30 ml
	250 ml
	1 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.	Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divizia Industry	Divizia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 02/4920 0406	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 02/4920 0444	Fax 055/678 9147

