

SikaLastomer® -710

Butylová tesniaca hmota

Technické údaje

Chemický základ	butyl
Farba (CSQP ¹⁾ 001-1)	biela, sivá, čierna
Hustota (nevytvrdený) (CSQP 006-4)	cca 1,4 kg / l
Teplota pri aplikácii	+10 °C až +35 °C
Čas tvorby povrchovej kože ²⁾ (CSQP 019-1)	cca 10 – 30 min.
Obsah rozpúšťadiel (CSQP 014-1)	cca 12%
Tepelná odolnosť (CSQP 513-1)	-30 °C až +80 °C
Životnosť (skladovanie pod 25 °C) (CSQP 016-1)	12 mesiacov

1) CQP – Corporate Sika Quality Procedure 2) pri teplote +23 °C , 50 % rel. vzduš. vlhkosti

Popis

SikaLastomer® -710 je pastovitý butylový tmel obsahujúci rozpúšťadlá. Vytvrdzovanie sa uskutočňuje fyzikálnym sušením. Produkt sa môže použiť ako plastický tmel do škár vo viacerých priemyselných odvetviach. SikaLastomer® -710 je vyrábaný v systéme zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001.

Prednosti výroby:

- jednozložkový butylový tmel
- vytvrdzuje bez nahrievania
- jednoduchá aplikácia
- preukazuje dobrú príľnavosť na viaceré povrchy
- odolný proti starnutiu
- plastický produkt
- neskôr je možné ho odstrániť

Oblasť použitia

SikaLastomer® -710 je prevážne vhodný pre plastické tmelenie spojov s možnosťou neskoršieho rozobratia. Môže byť použitý na rozličné utesnenia pri výrobe autobusov, áut, nákladných áut a karavanov. SikaLastomer® -710 preukazuje dobrú príľnavosť skoro na všetkých technických povrchoch s minimálnou predúpravou povrchu.

Industry



Chemická odolnosť:

SikaLastomer® -710 je odolný proti vode, odpadovým vodám, vápni v vode, vodoumiešateľným čistiacim prostriedkom, je slabšie odolný proti pôsobeniu paliva, minerálnych olejov, rastlinných a živočíšnych olejov. Tieto údaje sú orientačné vzhľadom k širokému spektru ovplyvňujúcich materiálov a podmienok iba orientačné. Závažnosť údajov si vyžaduje konkrétne poradenstvo.

Spracovanie:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, oleja a mastnoty. V prípade pochybností sa odporúča vykonať pred aplikáciou skúšku.

Aplikácia:

Kartuša: Prepichnete membránu kartuše.

Unipack (sáčok): Umiestnite sáčok do aplikačnej pištole a odstrihnite uzáver.

Zastrihnite špičku tak, aby vyhovovala šírke škáry a naneste tmel do škáry ručne alebo pomocou aplikačnej pištole. Vyhnite sa vzduchovým bublinám. Aplikácia teplota by mala byť medzi 5 °C a 35 °C.

Zahľadzovanie

Škára a tesnenia urobené so SikaLastomer® -710 môžu byť jednoducho zahladené pomocou vody a mydla.

Odstraňovanie zvyškov tesniacej hmoty:

Na nepórovitých podkladoch nechajte tmel vyschnúť a zvyšky odstráňte poklepaním.

Na pórovitých podkladoch vytvrdený SikaLastomer® -710 môžu byť odstránené už iba mechanicky a pomocou Sika Remover-208.

Ruky / telo ihneď očistite pomocou utierok Sika Handclean alebo umyte vhodnou pastou a vodou. Nepoužívať rozpúšťadlá!

Prelakovanie

SikaLastomer® -710 môže byť prelakovaný iba niektorými vodovými systémami. Náter / Lak musí byť vopred vyskúšaný testovaním kvôli kompatibilitě s povrchom.

Treba vziať do úvahy, že tvrdosť a hrúbka filmu náteru / laku môže zhoršiť elasticitu lepidla a viesť k popraskaniu náteru.

Ďalšie informácie

K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov

Balenie

kartuša	310 ml
unipack	500 ml

Poznámka

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvozený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie technických listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o. Technická kanc. Bratislava Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e Rybničná 38/e Mlynárska 16
831 07 Bratislava 831 07 Bratislava 040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403 Divízia Industry Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj. Tel. 02/4920 0406 Tel. 055/677 1864
www.sika.sk Fax 02/4920 0444 Fax 055/678 9147



SikaLastomer® -710