

Sika® Primer-215

Primer

Technické údaje

Chemický základ	aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel
Farba	transparentná so žltým odtieňom
Hustota (CQP ¹⁾ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 1,0 kg/ l
Viskozita ²⁾ (CQP 029-3/ ISO 3219)	cca 20 mPas
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	- 4 °C
Obsah sušiny	34%
Teplota pri aplikácii	+5°C až +40°C
Spôsob aplikácie	Štetec alebo plst'
Výdatnosť	cca 50 - 150 g/ m ² v závislosti od pórovitosti podkladu
Odparenie ^{2/3)}	pri teplote pod 15°C 60 minút pri teplote nad 15°C 30 minút maximum 24 hodín
Skladovanie	v uzatvorenej originálnej nádobe, v chlade a suchu, pri teplote pod +25°C
Životnosť	9 mesiacov

1) CQP – Corporate Quality Procedure

2) pri teplote +23°C, 50 % rel. vzduš. vlhkosti

3) v špecifických teplotných podmienkach môže byť čas odparenia iný

Popis:

Sika® Primer-215 je transparentná, slabo žltá, nízkoviskózna tekutina reagujúca so vzdušnou vlhkosťou. Používa sa na prípravu rôznych povrchov z pasty, dreva a iných pórovitých materiálov pred lepením výrobkami Sikaflex®. Sika® Primer-215 je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasť použitia:

Sika® Primer-215 je vhodný na nasledujúce povrchy: plasty ako GRP, epoxidové živice, PVC, ABS a drevo. Vzhľadom na rôzne chemické zloženie plastov je nevyhnutné vopred vykonať skúšku. Tento produkt nesmie byť použitý na plastoch, ktoré sú náchylné na tvorbu trhlín, ako sú akrylové plasty alebo polykarbonáty. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

Spôsob aplikácie:

Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Priľnavú plochu treba pretrieť Sika® Cleaner-205 a nechať vysušiť. Naneste Sika® Primer-215 v tenkej, ale dostatočne sýtej vrstve pomocou štetca alebo hladítka. Naneste Sika® Primer-215 iba raz. Treba dať pozor, aby táto jedna vrstva bola dostatočne hustá. Ideálna teplota pri spracovaní a teplota podkladu je v rozmedzí od +15 °C do +25 °C. Spotreba a metóda aplikácie závisí od typu podkladu a výrobného procesu. Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.



Dôležité:

Sika® Primer-215 by sa mal spotrebovať do jedného mesiaca od otvorenia plechovky. Sika® Primer-215, ktorý má výrazne zvýšenú viskozitu alebo je nesúrodej konzistencie, treba zlikvidovať.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka na prípravu podkladu

Balenia:

plechovka	30 ml
	250 ml
	1 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.	Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divízia Industry	Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 02/4920 0406	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 02/4920 0444	Fax 055/678 9147

