

Sika® SealTape-S

Izolačná tesniaca páska na tesnenie rohov, kútov a škár v mokrých priestoroch

Popis produktu

Pružná izolačná tesniaca páska zvárateľná horúcim vzduchom.

Použitie

- Tesnenie stykov stien a podlahy po obvode miestností pod dlažbou, v mokrých priestoroch ako sú kúpelne, kuchyne a balkóny
- Tesnenie proti priesaku okolo fasádnych prvkov, základov a okolo bazénov
- Tesnenie vertikálnych a horizontálnych dilatačných škár a konštrukčných škár v kútoch a okolo prestupov potrubí cez konštrukcie a pod.
- Môže byť použitá aj na bitúmenových podkladoch
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie

Charakteristiky / výhody

- Vysoká pružnosť
- Odolnosť voči vode
- Dobrá odolnosť voči chemikáliám
- Jednoduché zabudovanie
- Odolné voči kyslému prostrediu
- Teplotná odolnosť: -30°C do +90°C

Skúšky

Osvedčenia / normy

ITB Technické osvedčenie.

Údaje o produkte

Forma

Vzhľad / farba

Páska balená v rolke, vystužená tkaninou vystupujúcou na každej strane pásy.

Hladký povrch

Membrána / hrúbka pásy 0.60 mm

Farba:

Páska: žltá

Tkanina: biela

Balenie

Veľkosť rolky:

Šírka rolky: páska 70 mm / páska vrátane tkaniny 120 mm

Dĺžka rolky: 10 m / 50 m

Jednotková hmotnosť: 0.034 kg/m'



Skladovanie

Skladovacie podmienky / životnosť 24 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenej, neotvorenej originálnej kartónovej krabici v suchom prostredí pri teplote medzi +5°C a +30°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Technické údaje

Chemická báza	Páska:	termoplastický elastomer
	Vystuženie:	polyesterová tkanina

Mechanické / fyzikálne vlastnosti

Sila na roztrhnutie	Po dĺžke:	66.6 N / 15 mm
	Priečne:	39.4 N / 15 mm

Priet'aznosť	Po dĺžke:	40%
	Priečne:	120%
	Elastomer:	236%

Pevnosť zvaru	12 N/10 mm
----------------------	------------

Správanie po uložení v chlade	Bez trhlin pri -20°C.
--------------------------------------	-----------------------

Odolnosť

Chemická odolnosť	Odolné voči slanej vode, kyseline sírovej 5% a vápenej (alkalickej) vode.
--------------------------	---

Teplotná odolnosť	-30°C až +90°C. V suchom a mokrom prostredí.
--------------------------	--

Odolnosť voči ozónu	Bez trhlin pri -20°C (podľa DIN 53509 časť 1 a ISO 1431-1) (koncentrácia ozónu (200 +/- 20) pphm)
----------------------------	--

Informácie o systéme

Skladba systému	Doplňkové produkty: - SikaTop®-109 ElastoCem: elastická vodonepriepustná malta - Sika® Ceram-203: elastická malta na lepenie keramických obkladačiek
------------------------	--

Aplikačné detaily

Kvalita podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý a bez oleja, masťnôt, cementového mlieka a uvoľnených alebo nedostatočne priľnavých častíc.
-------------------------	---

Príprava podkladu	Príprava podkladu: Použiť vhodný podkladový materiál (viď produktový list SikaTop®-109 ElastoCem, alebo Sika® Ceram-203).
--------------------------	--

Aplikačné podmienky / Limity

Teplota podkladu	Vid' produktový list SikaTop®-109 ElastoCem, Sikalastic -150 , alebo Sika® Ceram-203.
-------------------------	---

Teplota vzduchu	Vid' produktový list SikaTop®-109 ElastoCem, Sikalastic -150 , alebo Sika® Ceram-203.
------------------------	---

Vlhkosť podkladu	Vid' produktový list SikaTop®-109 ElastoCem, Sikalastic -150 , alebo Sika® Ceram-203.
-------------------------	---

Pokyny pre aplikáciu**Aplikačné metódy /
nádrie**

Dôkladne zmiešanú tesniacu maltu (SikaTop®-109 ElastoCem, Sikalastic -150) naniesť po oboch stranách škáry / rohu, pričom je potrebné nechať voľných 10 mm po oboch stranách.

Sika® SealTape-S uložiť do škáry / rohu a vtlačiť do malty.

Hrany pásky prekryť izolačnou maltou (SikaTop®-109 ElastoCem, Sikalastic -150).

Upozornenie:

V prípade použitia tekutých membrán musia byť tieto aplikované kefou.

V prípade použitia epoxidových lepidiel SikaDur musia byť tieto aplikované zubovou stierkou.

Spájanie pásky:

Pásky je možné lepiť alebo zvrátať. Presah musí byť min. 50 mm.

Zváračie nádrie:

Ručná horúcovzdušná pištoľ a prítlačný valček pre teploty 150 až 250°C.

**Čakacia doba /
pretierateľnosť**

Vid' produktový list SikaTop®-109 ElastoCem, Sikalastic -150 , alebo Sika® Ceram-203.

**Poznámky ku aplikácii /
limity**

V prípade tesnenia okolo rúr alebo prestupov a v kútoch použiť špeciálne zhotovené kútové tvarovky a manžety (vnútorné a vonkajšie tvarovky).

Podrobné informácie si vyžiadajte na Technickom oddelení.

Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

**Informácie o
ochrane zdravia a
bezpečnosti**

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje, sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád.

Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Beľan
Dňa: 15.1.2008

