

Produktový list

Vydanie: 05/03/2012

Identifikačné č.:

02 07 01 01 001 0 000016

Sika® MiniPack - tesniaca malta

Sika® MiniPack - tesniaca malta**Tesniaca malta**

Popis produktu	Sika® MiniPack - tesniaca malta je jednokomponentná vodonepriepustná malta pripravená na okamžité použitie.		
Použitie	Sika® MiniPack - tesniaca malta je špeciálne vyvinutá na ochranu základov a stien, ktoré stoja čiastočne v zemi. Môže byť nanášaná na betón, tehlové murivo, tvárnice a pod.		
Charakteristiky / prednosti	- môže byť nanášaná priamo na murivo, betón, tvárnice a pod. - vynikajúca priľnavosť na podklady - cementovo šedá farba - rýchlo tuhnúca, krátke čakacie doby pred zasypaním - dobrá spracovateľnosť		
Údaje o produkte			
Forma			
Farba / vzhľad	Šedý prášok		
Balenie	1 kg plastové vrecká v kartóne po 25 ks 5 kg plastové vrecká v kartóne po 5 ks		
Skladovanie			
Skladovacie podmienky/ životnosť	12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v originálnom neotvorenom balení v suchu a chlade.		
Technické údaje			
Chemická báza	Portlandský cement, vybrané prísady a prímеси.		
Hustota	Hustota čerstvej malty: ~ 2,0 kg/l (pri + 20 °C)		
Zrornosť	D _{max} : 0,3 mm		(EN 12192-1)
Hrúbka vrstvy	1 mm min. / 4 mm max.		



Informácie o systéme

Aplikačné detaily

Spotreba	V závislosti od drsnosti podkladu a aplikovanej hrúbky vrstvy. Smerná hodnota: ~ 1,8 kg prášku na mm hrúbky. Obsah plastového vrečka po zmiešaní vydá cca 3,1 l čerstvej malty alebo pokryje cca 2 m ² plochy.
Kvalita podkladu	Podklad musí byť nosný, čistý a bez prachu, masťô, uvoľnených častí a cementového mlieka.
Príprava podkladu	Povrch je potrebné pripraviť vhodným mechanickým spôsobom ako je napr. otryskanie vysokotlakovým vodným lúčom, obrúsenie, obitie a musí byť predvhlčený až po nasýtenie vodou.

Aplikačné podmienky / limity

Teplota podkladu + 5 °C min. / + 30 °C max.

Teplota vzduchu + 5 °C min. / + 30 °C max.

Pokyny pre aplikáciu

Miešanie	~ 1,25 l vody na 5 kg prášku.
Doba miešania	Sika® MiniPack - tesniacu maltu miešať pomocou nízkootáčkového elektrického miešacieho náradia (< 500 Ot/m) alebo v malých množstvách rukou. Vodu v správnom množstve naliať do vhodnej miešacej nádoby. Za súčasného miešania pomaly pridávať prášok. Miešať dôkladne po dobu minimálne 3 minúty, až po dosiahnutie homogénnej konzistencie.
Aplikačné metódy	Sika® MiniPack - tesniacu maltu je možné nanášať tvrdou kefou, štetkou, stierkou v 2 až 3 vrstvách. Smery nanášania je potrebné meniť.
Čistenie náradia	Všetko náradie a zariadenia je potrebné ihneď očistiť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.
Čakacia doba / pretierateľnosť	Čakacia doba medzi nátermi: ~ 4 hodiny (pri + 20 °C).
Doba spracovateľnosti	~ 1 hod. 30 min. (pri + 20 °C).
Poznámky ku aplikácii / limity	Zabráňte aplikácii pri priamom slnečnom žiarení a / alebo pri silnom vetre a daždi. Neprekračujte doporučené množstvo pridávanej vody. Nanášajte iba na nosný a pripravený podklad. Chráňte čerstvo nanesený materiál pred mrazom, alebo keď sa očakáva mrznutie. Pri aplikácii základov Sika® MiniPack - tesniaca malta nevylučuje: - použiť DPM (membránu odolnú voči vlhkosti), ak je oblasť pod hladinou podzemnej vody - použiť vnútorný vodonepriepustný systém, ak je oblasť sústavne pod hladinou podzemnej vody - použiť vhodný drenážny systém, ak je nadmerný prístup vody

Detaily ku ošetrovaniu

Vytvrdzovanie / ošetrovanie	Čerstvú maltu chrániť pred rýchlym vyschnutím pomocou vhodných ošetrovacích metód.
Aplikovaný produkt	Čakacia doba pred zasypaním závisí od teploty a relatívnej vlhkosti ~ 3 dni pri + 20°C ~ 7 dní pri + 5°C

Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	
	Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.
Právne oznámenia	Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyhovený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
 Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
 Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Drobňá
 Dňa: 14.12.2012

