

Sika® Aktivator PRO

Celoročný aktivačný prostriedok na sklo, na čierne bezprimerové lepenie

Technické údaje

Chemický základ	promotér priľnavosti na báze rozpúšťadla
Farba	jasná, číra
Hustota (CQP ¹⁾ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 0,74 kg/ l
Viskozita ²⁾ (CQP 029-3/ ISO 3219)	cca 2 mPa.s
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	4°C
Teplota pri aplikácii	-10°C až +45°C
Spôsob aplikácie	nános pomocou utierky
Výdatnosť	50 ml/m ²
Odparenie (-10°C až + 45°C) minimálne maximálne	3 minúty 8 hodín
Skladovanie	v uzatvorenej originálnej nádobe, v chlade a suchu
Životnosť	9 mesiacov

1) CQP – Corporate Quality Procedure

2) pri teplote +23°C, 50 % rel. vzduš. vlhkosti

Popis

Sika® Aktivator PRO je jedinečný aktivačný systém pre výmenu skla v automobilovom priemysle. Je špeciálne navrhnutý na zvýšenie priľnavosti pri ošetrovaní lepených plôch pri priamom zasklievaní a výmene skla. Sika® Aktivator PRO umožňuje konštantný proces počas celého roka bez špeciálnych požiadaviek pre zimné obdobie. S novým procesom jediného utretia uľahčuje pracovný proces, zvyšuje pracovný výkon a vedie k vysoko kvalitnej práci so zvýšenou bezpečnosťou. Veľká škála aplikačnej teploty v kombinácii s krátkym časom odparenia robí tento produkt celoročným, čo je ideálne pri mobilných aplikáciách alebo pri aplikáciách na pracoviskách. Sika® Aktivator PRO je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasť použitia

Sika® Aktivator PRO bol špeciálne navrhnutý na proces výmeny skla v automobilovom priemysle. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených profesionálnych užívateľov. Ak má byť tento produkt použitý na inú aplikáciu ako na výmenu skla v automobilovom priemysle, musia byť vopred vykonané skúšky.

Spôsob aplikácie


Aplikujte Sika® Aktivator PRO šetrne, bez procesu zotrenia. Ideálna aplikačná teplota a teplota povrchu je medzi -10°C až +45°C. Predĺžené vystavenie atmosferickej vlhkosti spôsobí, že Sika® Aktivator PRO sa stane neaktívnym.

Plechovka

Navlhčite čistú bavlnenú alebo papierovú utierku so Sika® Aktivator PRO a pretrite ňou raz lepené plochy. Sika® Aktivator PRO by mal byť spotrebovaný do jedného mesiaca od otvorenia nádoby. Po uplynutí tejto doby alebo ak sa Sika® Aktivator PRO stane mútnym namiesto číreho, produkt zlikvidujte. Vždy po každom použití nádobu tesne uzavrite.



Sika Aktivator Pro Pad
Držte držiak s podložkou priamo oproti sklu, potom stlačte držiak s palcom a prstami tak, aby sa uvoľnil z vnútornej nádoby Sika® Aktivator PRO do podložky (neohýňajte ho).



Aktivator Pro Pad

Nanášajte Sika® Aktivator PRO na sklo v jednom smere, pri sústavnom kontakte. Skončite hneď za miestom odkiaľ ste začali, aby sa zaistilo úplné pokrytie lepej plochy.

Dôležité:

Zlikvidujte Sika® Aktivator PRO, ktorý sa stane mútnym namiesto číreho.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom

liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov

Balenia:

Plechovka	100 ml 250 ml 1 l
Podložka	1,1 ml

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.	Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divízia Industry	Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 02/4920 0406	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 02/4920 0444	Fax 055/678 9147

