

Sika® ADPrep

Prípravok na prípravu podkladu pre SikaFast® lepidlá

Technické údaje

Chemický základ	Aktivačný prípravok na báze rozpúšťadiel	
Farba	Bezfarebný, číry	
Hustota (CQP ¹⁾ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 0,8 kg /l	
Viskozita ²⁾ (CQP 029-3/ ISO 3219)	cca 2 mPas	
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	13 °C	
Teplota pri aplikácii	+5°C až +35°C	
Spôsob aplikácie	štandardný iba na polyamid	Textilná, papierová utierka Štetcom (hrubá vrstva)
Výdatnosť	štandard polyamid	cca 50 ml/ m ² cca 100 - 200 ml/ m ²
Odparenie	>15°C <15°C	1 min 3 min
Odparenie na polyamide	>15°C <15°C	10 min 20 min
max. čas odparenia		maximálne 24 hod.
Životnosť	12 mesiacov ³⁾	

1) CQP – Corporate Quality Procedure

2) pri teplote +23°C, 50% rel. vzduš. vlhkosti

3) neotvorený, v suchu a chlade

Popis

Sika® ADPrep je čistiaci a aktivačný prostriedok špeciálne upravený na prípravu spojovacích plôch pred lepením lepidlami SikaFast®.

Sika® ADPrep je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasť použitia

Sika® ADPrep sa používa na predúpravu všetkých podkladov ako sú kovy a plasty a na zlepšenie priľnavosti lepidiel SikaFast® na tieto podklady.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

Spôsob aplikácie

Lepené plochy jemne pretrieme čistou textilnou alebo papierovou utierkou mierne namočenou v prípravku Sika® ADPrep iba jedenkrát.

Iba v prípade polyamidu aplikujte prípravok Sika® ADPrep štetcom. Po stanovenom čase odparenia aplikujte lepidlá SikaFast® najneskôr však do 24 hod. Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.



Dôležité

Sika® ADPrep obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť zvrásnený finálny vzhľad niektorých čerstvo nanesených lakov. Treba vykonať predbežné testy. Presah materiálu Sika® ADPrep treba okamžite odstrániť čistou, suchou textilnou alebo papierovou utierkou.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka prípravy podkladu pred aplikáciou SikaFast®
- Všeobecný návod na lepenie s lepidlami SikaFast®

Balenie

plechovka	250 ml
-----------	--------

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.	Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divízia Industry	Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 02/4920 0406	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 02/4920 0444	Fax 055/678 9147



ka® ADPrep