

Produktový list
 Vydanie: 04/2010
 Identifikačné č.
 02 14 05 02 100 0 000160
 Sika® Separol® W-320

Sika® Separol® W-320

Ekonomický oddebňovací prostriedok na vodnej báze

Popis výrobku	Sika® Separol® W-320 je oddebňovací prostriedok na okamžité použitie. Emulzia je na báze rafinovaného minerálneho oleja, bez obsahu rozpúšťadiel.	
Použitie	Sika® Separol® W-320 môže byť použitý priamo na stavbe a v prefa-výrobe. Bol špeciálne vyvinutý k použitiu na: - Hladké nenasiakavé debnenie - Nasiakavé debnenie - Vyhrievané debnenie (do +70°C) Sika® Separol® W-320 je tiež vhodný na - Textúrované debnenia	
Výhody produktu	Sika® Separol® W-320 má takéto vlastnosti: - Nízka viskozita - Výborná „lepiaca“ schopnosť na zvislých debniacich plochách - Samonivelizácia po aplikácii striekaním - Vysoká schopnosť potlačenia pórov - Žiadne horľavé výpary - Bez tvorby živice - Menej „zaprášených“ zvyškov na debnení - Bezpečný pre ručnú aplikáciu Čo prináša nasledujúce výhody: - Jednoduché a presné oddelenie debnenia od zatvrdnutého betónu - Vysoko kvalitná povrchová úprava - Žiadne zníženie kvality betónu na povrchu - Ochrana oceľového debnenia proti korózii a predčasnému starnutiu	
Skúšky		
Osvedčenia/ Normy	Sika® Separol® W-320 je testovaný podľa interných Sika® testovacích procedúr.	
Údaje o produkte		
Forma		
Vzhľad/ Farba	tekutina, mliečne biela	
Balenie	Plastová bandaska:	20 l
	Sud:	210 l,
	IBC kontajner:	1000 l



Skladovanie	
Skladovacie podmienky / životnosť	12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a znečistením. Otvorené balenia sa musia skladovať uzatvorené.
Technické údaje	
Hustota	0,97 g/cm ³ (pri +20°C)
Chemická báza	rafinovaný minerálny olej riediteľný vodou
Informácie o systéme	
Aplikačné detaily	
Spotreba	Sika® Separol® W-320 je účinný v závislosti od podmienok aplikácie a použitého debnenia a to až do cca 140 m ² / kg na nenasiakavom debnení (napr. oceľ, alebo plast)
Aplikačné podmienky / Limity	
Teplota prostredia	+5°C min. / +50°C max.
Návod na aplikáciu	
Poznámky k aplikácii / Limity	Sika® Separol® W-320 musí byť pred aplikáciou dôkladne premiešaný. Sika® Separol® W-320 je dodávaný ako produkt na okamžité použitie a nesmie byť riedený ani zmiešaný s inými materiálmi. Formy/debnenia musia byť suché a čisté. Akékoľvek zvyšky hrdze a betónu musia byť z formy pred aplikáciou odstránené. Sika® Separol® W-320 sa nanáša v tenkej vrstve pokrývajúcej celú plochu formy jemným bielym bodkovaným vzhľadom. (Ďalšie vrstvy môžu byť potrebné v prípade veľmi nasiakavého debnenia) Doporučujeme použitie špeciálneho striekacieho zariadenia s prevádzkovým tlakom 3-6 barov a plochou tryskou (01 F 110, t.j. 652.307 alebo 652.245) Pri aplikácii je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek prebytku. Prebytok treba zotrieť handrou alebo špongiou. Po aplikácii by malo byť pozorované odparovacie obdobie 20 minút pri +20°C. Pred betonážou sa doporučujú predbežné testy smerujúce k optimalizácii procedúry pre každý projekt.
Poznámky	Všetky technické údaje v tomto technickom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	
Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.	

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie technických listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava
 Tel: 02 / 49 20 04 03 e-mail: sika@sk.sika.com
 Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Absolonová
 Dňa: 10.6.2015



Innovation & Consistency | since 1910

Sika® Separol® W-320