

Sika® Primer-204 N

Primer

Technické údaje

Chemický základ	Pigmentovaný roztok polyizokyanátov na báze rozpúšťadiel
Farba	Žltá
Hustota (CQP ¹⁾ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 1,0 kg/ l
Viskozita ²⁾ (CQP 029-3/ ISO 3219)	cca 15 mPas
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	- 4 °C
Obsah sušiny	cca 36%
Teplota pri aplikácii	+5°C až +40°C
Spôsob aplikácie	Štetec, plšť
Výdatnosť	cca 50 - 150 ml/ m ² v závislosti od pórovitosti podkladu
Odparenie ^{2/3)}	pri teplote nad 15 °C 10 minút pri teplote pod 15 °C 30 minút maximum 24 hodín
Skladovanie	v uzatvorenej originálnej nádobe, v chlade a suchu, pri teplote pod 25°C
Životnosť	9 mesiacov

1) CQP – Corporate Quality Procedure

2) pri teplote +23°C, 50% rel. vzduš. vlhkosti

3) v špecifických teplotných podmienkach môže byť čas odparenia iný

Popis:

Sika® Primer-204 N je podkladný náter s nízkou viskozitou, ktorý vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Prípravok je špeciálne formulovaný pre prípravu kovových podkladov pred lepením a tmelením produktami Sikaflex®. Sika® Primer-204 N je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasť použitia:

Sika® Primer-204 N sa používa ako aktivačný prostriedok na zlepšenie príľnavosti produktov Sikaflex® na kovy ako oceľ, nehrdzavejúca oceľ, galvanicky pokovovaná oceľ, hliník a anodizovaný hliník. Sika® Primer-204 N nevytvára antikorošnú ochranu. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

Spôsob aplikácie:

Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Príľnavosť na podklad môže byť zlepšená zdrsnením podkladu brúsnou plšťou (veľmi jemne) alebo rovnako aj pretretím podkladu pomocou prípravku Sika® Cleaner-205. Podklad treba nechať vysušiť. Pred použitím dôkladne pretrepte plechovku so Sika® Primer-204 N (oceľová guľička v nádobe musí byť voľná a musí ju byť počuť). Plechovku pretrepte ďalšiu minútu a naneste jemnú ale dostatočne sýtu vrstvu pomocou štetca alebo plšťou. Ideálna aplikačná teplota a teplota podkladu je od +15°C do +25°C. Spotreba a metóda aplikácie závisí od typu podkladu a výrobného procesu. Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.



Dôležité:

Sika® Primer-204 N gelovitej alebo nesúrodej konzistencie alebo ktorý je číry, treba zlikvidovať.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka na prípravu podkladu

Balenia:

plechovka	250 ml
	1 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.	Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divízia Industry	Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 02/4920 0406	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 02/4920 0444	Fax 055/678 9147

