

Sika® Primer-210

Primer

Technické údaje

Chemický základ	Aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel
Farba	transparentná, slabožltá
Hustota (CQP ¹⁾ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 1,0 kg/ l
Viskozita ²⁾ (CQP 029-3/ ISO 3219)	cca 10 mPas
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	- 4 °C
Obsah sušiny	34%
Teplota pri aplikácii	+5°C až +40°C
Spôsob aplikácie	štetec, plst' alebo penový aplikátor
Spotreba	cca 50 - 150 ml/ m ² v závislosti do pórovitosti podkladu
Odvetranie ^{2/3)}	nad +15°C 10 minút pod +15°C 30 minút maximum 24 hodín
Skladovanie	v uzatvorenej originálnej nádobe, v chlade a suchu, pri teplote pod +25°C
Skladovateľnosť	9 mesiacov

1) CQP – Corporate Quality Procedure

2) pri teplote +23°C, 50 % rel. vzduš. vlhkosti

3) v špecifických teplotných podmienkach môže byť čas odparenia iný

Popis:

Sika® Primer-210 je nízkoviskózný tekutý primer na zlepšenie príľnavosti produktov Sikaflex® na rôznych podkladoch.

Sika® Primer-210 je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasť použitia:

Sika® Primer-210 sa používa na zlepšenie príľnavosti lepidiel Sikaflex® na mnohých kovoch ako je hliník a galvanizovaná oceľ, na plastoch a napríklad lakoch. Tento primer je tiež vhodný na zlepšenie príľnavosti Sikasil® tmelov a lepidiel na pórovitých a nepórovitých podkladoch. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

Spôsob aplikácie:

Podklad musí byť čistý, suchý, bez mastnoty, oleja a prachu. Príľnavú plochu nepórovitých podkladov treba pretrieť Sika® Cleaner-205 a nechať vysušiť. Pri použití so Sikasil® produktmi na nepórovitých podkladoch je možná príprava podkladu aj so Sika® Cleaner-P (wipe-on/ wipe-off). Naneste Sika® Primer-210 v tenkej, ale krycej vrstve pomocou štetca, plste alebo penového aplikátora iba raz. Treba dať pozor, aby táto jedna vrstva bola dostatočne hustá. Sika® Primer-210 prejavuje termoplastické správanie 3 dni po aplikácii. Ideálna teplota pri spracovaní a teplota podkladu musí byť v rozmedzí od +15 °C do +25°C.

Spotreba a spôsob aplikácie závisí od špecifických vlastností podkladu a výrobného procesu.

Po každom použití nádobu ihneď dobre uzavrite.



Dôležité:

Sika® Primer-210 gelovitej (značne zvýšená viskozita) alebo nehomogénnej konzistencie treba zlikvidovať.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka na prípravu podkladu

Balenia:

plechovka	250 ml
	1 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.	Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divízia Industry	Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 02/4920 0406	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 02/4920 0444	Fax 055/678 9147

